

## Wilflex Oasis Crosslinker

Oasis Crosslinker to dodatek stosowany do obniżania czasu i temperatury suszenia farb wodnych. Nie powinien być używany z Oasis NF Discharge (produkt do wywabu) lub Burnout (produkt dając efekt „wypalenia tkaniny”). Dodatek ten jest idealny dla drukarni wyposażonych w piec, który nie osiąga dokładnych parametrów suszenia. Suszenie w temperaturze pokojowej trwa około 48 godzin, zanim zostanie osiągnięta optymalna odporność nadruku.



### INFORMACJE

- Redukuje temperaturę suszenia
- Może być używany do suszenia w chłodnej temperaturze
- Odporna na spieranie
- Miękkie wykończenie druku
- Może być używany z większością baz Oasis



### WSKAZÓWKI TECHNICZNE

- Sprawdź odpowiednie bazy Oasis, do których produkt może być dodany



### OSTRZEŻENIA

- Zaleca się dodanie Crosslinker Oasis w ilości 5-10%.
- Okres przechowywania po wymieszaniu- maksymalnie 8 godzin .
- Aby określić optymalną ilość dodatku, należy przeprowadzić testy dla określonych parametrów drukowania.
- Sita powinny być powleczone wodoodporną emulsją, aby zapobiec zniszczeniu matrycy podczas drukowania. Niektóre emulsje wymagają zastosowania utwardzacza, który uniemożliwi uszkodzenie matrycy przez farbę.
- Niewłaściwe wysuszenie farby (nieodpowiedni czas suszenia lub temperatura) może spowodować spieranie farby.
- Pozostawić sito pokryte farbą podczas chwilowej przerwy w druku. Aby uniknąć wysuszenia farby na sicie należy przykryć matrycę wilgotnym ręcznikiem podczas każdej przerwy w druku trwającej dłużej niż kilka minut. Unikać pozostawiania farby zbyt długo na sicie.
- Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte podczas przechowywania.
- Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. ([Techserviceswilflex@polyone.com](mailto:Techserviceswilflex@polyone.com))

### Parametry druku

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Krycie	Odporność na barwienie	Podszaszanie	Gładkość powierzchni	Pokryk	Aplikacja



#### Substrat

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



#### Siatka

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



#### Rakiel

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



#### Matryca

Wodoodporna emulsja bezpośrednia lub kapilarna  
HD: brak  
Off Contact: 1/16" (1-2mm)



#### Suszenie

Temperatura suszenia zależy od ilości dodanego produktu Crosslinker



#### Mieszanie

Zaleca się dodanie 5-10% Oasis Crosslinker



#### Dodatki

-



#### Przechowywanie

Temp. 37°-104° F (3°-40°C)  
Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Zużyć w ciągu roku. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte.



#### Czyszczenie

Bieżąca woda



#### Bezpieczeństwo

Karty Bezpieczeństwa Materiałowego dostępne na życzenie

Obowiązuje od 11.05.2006. Nie wszystkie produkty Wilflex są dostępne w poszczególnych państwach. Informacja zawarta w tej ulotce uznana jest za prawdziwą. Ponieważ wiele czynników może mieć wpływ na efekt aplikacji, drukarz powinien przeprowadzić własne testy, aby potwierdzić zgodność z przeznaczeniem. Należy indywidualnie określić zgodność z ostatecznym przeznaczeniem oraz wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno pracowników jak i klientów.