

INNE PRODUKTY



ROZCIEŃCZALNIK

FINESSE 10150FNS

Dodanie 10-20% może poprawić łatwości druku i zmiękczyć zarówno farby o ogólnym przeznaczeniu, jak i farby specjalne Wilflex. Ilość dodatku większa niż 20% wagi farby obniża jej właściwości kryjące. Należy przeprowadzić wstępne testy, aby jeszcze przed produkcją upewnić się, czy farba posiada wymagane właściwości.

OSŁABIACZ

CURABLE REDUCER 10070RED

Osłabiacz lepkości, który może być suszony w temperaturach odpowiednich dla farb plastizolowych (320F/ 160°C). Obniża lepkość farby, nie czyniąc suszenia kłopotliwym. Zaletą Curable Reducer jest duża wydajność - dodatek w ilości 5% wagi farby, może obniżyć lepkość większości farb Wilflex nawet o 25%. Jednakże ilość większa niż 10%, może zredukować odporność na barwienie i stopień krycia farby. Drastyczne zmiany lepkości farby mogą powodować zróżnicowane efekty druku

DODATEK PUCHNĄCY

FLEXIPUFF EXTRA 10531

Przeznaczony do stosowania z farbami Serii GNS, MX, aby uzyskać efekt "puchnięcia". Flexipuff może być dodawany w ilościach do 30% wagi farby.

KLEJ DO TKANIN

HOT-TAK

Klej w spray'u o doskonałej wydajności, posiadający wyjątkową odporność na podsuszanie. Nie plami i nie przywiera do tkanin. Nie zawiera rozpuszczalników na bazie chloru.



APLA - AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU
81-812 SOPOT, UL. OBODRZYCÓW 3 WWW.APLA.COM.PL
TEL. +48 58 550 48 28, +48 58 551 92 72, FAX +48 550 48 27