

Wilflex Oasis™ Retarder



ULOTKA INFORMACYJNA

www.apla.com.pl

Wilflex Oasis Retarder

Oasis Retarder to dodatek opóźniający zasychanie farby na sicie. Dodanie tego opóźniacza pomoże również zapobiec barwieniu siatki pigmentem. Nadmierna ilość może negatywnie wpłynąć na trwałość nadruku.



INFORMACJE

- Zapobiega wysychaniu farb wodnych Oasis na sicie
- Zapobiega barwieniu siatki pigmentem



WSKAZÓWKI TECHNICZNE

- Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz wodnych Oasis



OSTRZEŻENIA

- Zaleca się dodanie nie więcej niż 3% Oasis Retarder
- Dodanie powyżej 3% może skutkować szybszym spieraniem nadruku.
- Sprawdź szybkość druku przed rozpoczęciem produkcji.
- Sita powinny być powleczone wodoodporną emulsją, aby zapobiec zniszczeniu matrycy podczas drukowania. Niektóre emulsje wymagają zastosowania utwardzacza, który uniemożliwi uszkodzenie matrycy przez farbę.
- Niewłaściwe wysuszenie farby (nieodpowiedni czas suszenia lub temperatura) może spowodować spieranie farby.
- Pozostawić sito pokryte farbą podczas chwilowej przerwy w druku. Aby uniknąć wysuszenia farby na sicie należy przykryć matrycę wilgotnym ręcznikiem podczas każdej przerwy w druku trwającej dłużej niż kilka minut. Unikać pozostawiania farby zbyt długo na sicie.
- Pojemniki powinny być szczelnie zamknięte podczas przechowywania.
- Jakakolwiek aplikacja nieopisana w tej ulotce powinna zostać przetestowana lub skonsultowana z Departamentem Technicznym Wilflex jeszcze przed drukowaniem. (Techserviceswilflex@polyone.com)

Parametry druku

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Krycie	Odporność na barwienie	Podszuszanie	Gładkość powierzchni	Półsyk	Aplikacja



Substrat

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



Siatka

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



Rakiel

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



Matryca

Wodoodporna emulsja bezpośrednia lub kapilarna
HD: brak
Off Contact: 1/16" (1-2mm)



Suszenie

Sprawdź odpowiednie ulotki informacyjne baz Oasis



Mieszanie

Zaleca się dodanie nie więcej niż 3% Oasis Retarder



Dodatki

-



Przechowywanie

Temp. 37°-104° F (3°-40°C)
Chronić przed ekstremalnymi temperaturami. Zużyć w ciągu roku. Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte.



Czyszczenie

Bieżąca woda



Bezpieczeństwo

Karty Bezpieczeństwa
Materiałowego dostępne na życzenie

Obowiązuje od 11.05.2006. Nie wszystkie produkty Wilflex są dostępne w poszczególnych państwach. Informacja zawarta w tej ulotce uznana jest za prawdziwą. Ponieważ wiele czynników może mieć wpływ na efekt aplikacji, drukarz powinien przeprowadzić własne testy, aby potwierdzić zgodność z przeznaczeniem. Należy indywidualnie określić zgodność z ostatecznym przeznaczeniem oraz wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno pracowników jak i klientów.

APLA
M&R Authorized Distributor

APLA - AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU
81-812 Sopot, ul. Obodrzyców 3 , www.apla.com.pl