

10399NB NOVA BASE



OPIS



Nova Base to uniwersalna baza przeznaczona do tworzenia efektu suchego brokatu lub innych nadruków strukturalnych. Nova Base, dzięki swoim unikalnym właściwościom, wnika w tkaninę doskonale eksponując tym samym płatki brokatu zarówno na jasnych, jak i ciemnych podłożach. Doskonała odporność sprawia, że brokat pozostaje na tkaninie nawet po wypraniu materiału.

PARAMETRY DRUKOWANIA

SUBSTRATY	100% bawełna, mieszanki, polyester.
MIESZANIE	20-30%-płatki, 70-80% Nova Base. Nie zaleca się stosowanie bazy, jako samodzielnej warstwy.
SIATKA	Brokat: 25-40 nici/cal (10-15 nici/cm), Druk płaski: 86-230 nici/cal (34-90 nici/cm).
NAPRĘŻENIE	25-35N.
EMULSJA	Bezpośrednia, kapilarna.
MATRYCA DO DRUKU HD	Grubość: 200-400+ mikronów.
RAKIEL	Guma raklowa o średniej twardości i ostrej krawędzi.
ŻELOWANIE	160-180°F (71-82°C)
SUSZENIE	330-340°F (166-171°C) na całej powierzchni.
ROZCIĘNCZALNIK	Brak
OSŁABIACZ	Brak
PRZECHOWYWANIE	65-90°F (18-32°C). Zużyć w ciągu roku od otrzymania. Unikać światła słonecznego.
ZMYWANIE	Wilflex Screen Wash.
BEZPIECZEŃSTWO	Karta bezpieczeństwa materiałowego jest dostępna na życzenie

ZALECENIA SPECJALNE

- W celu osiągnięcia efektu suchego brokatu, należy drukować mieszaninę Nova Base i brokatu bezpośrednio na tkaninie za pomocą zalecanych siatek. Aby uzyskać wyższy połysk, zaleca się nakładanie Nova Base na warstwę podkładową.
- Zaleca się stosowanie płatków o wymiarach 0,008 x 0,008mm
- Należy się upewnić, że brokat został dokładnie zmieszany z Nova Base.
- Sprawdzić temperaturę na powierzchni farby.
- Należy wykonać wydruki testowe, w celu zbadania podatności tkaniny na barwienie.
- Należy wymieszać plastizole przed drukowaniem.
- Nie czyścić chemicznie, nie wybielać, nie prasować zadrukowanej Powierzchni.
- Jakakolwiek aplikacja niezwiązana z powyższą informacją o produkcie powinna zostać wstępnie sprawdzona lub skonsultowana z Wydziałem Serwisu Technicznego Wilflex jeszcze przed drukowaniem.



APLA



APLA - AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU
81-812 SOPOT, UL. OBODRZYCÓW 3 WWW.APLA.COM.PL
TEL. +48 58 550 48 28, +48 58 551 92 72, FAX +48 550 48 27